
MULTIQUARTZ

Viero

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Scheda VID455158T
Rev. 02 del 06/09/2018

| | |
|--|---|
| Nome | MULTIQUARTZ |
| Descrizione | Pittura a base di quarzo ad elevata prestazione. |
| Caratteristiche principali | MULTIQUARTZ è una pittura a base di farine di quarzo, riempitiva, mascherante e molto opaca. Può essere usata sia come prodotto di base per effetti decorativi (garantendone l'adesione su supporti difficili), sia come prodotto di finitura. |
| Classificazione COV (Composti organici volatili) Direttiva 2004/42/CE | Pitture opache per pareti e soffitti per interni. Valore limite UE di COV per MULTIQUARTZ (cat. A/a): 30 g/L (2010). MULTIQUARTZ contiene al massimo 30 g/L di COV. |
| Classe IAQ (Qualità Aria Interna) |  *ISO 16000/AFFSET |
| Made in | MADE IN ITALY |
| Attrezzi principali | Rullo, pennello |
| Effetti realizzabili Metodo applicativo | <p>Utilizzare MULTIQUARTZ (in una o due mani a seconda delle esigenze) come fondo per pitture e rivestimenti decorativi, eventualmente colorato. In questo caso, diluirlo 1:1 con acqua, rimescolare fino ad ottenere una massa omogenea e applicare in modo uniforme con rullo o pennello.</p> <p>A distanza di 6-8 ore applicare la finitura prescelta. Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere. Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate:</p> <ul style="list-style-type: none">– pitture: asportare ogni traccia di sporco, le parti non perfettamente aderenti e le eventuali efflorescenze;– vecchi rivestimenti: sverniciare con sverniciatore e lavare la superficie con idropulitrice a vapore. In presenza di muffe effettuare un trattamento con una soluzione antimuffa. <p>Eseguire eventuali stuccature di spessori fino a 2-3 mm con rasante STUCCO FONDO per interno o RASA LIME per esterno, previo consolidamento della parte con fissativo PRYMER ALTA PENETRAZIONE, e lasciare stagionare per almeno 5-6 giorni. Spessori superiori vanno trattati con materiali compatibili con l'intonaco esistente e lasciati stagionare.</p> <p>Utilizzare MULTIQUARTZ come finitura diluendo la prima mano con il 15-20% d'acqua, rimescolare il prodotto fino ad ottenere una massa omogenea e applicarlo in modo uniforme con pennello o rullo di lana. Dopo almeno 8-12 ore applicare la seconda mano diluita al 10-15%.</p> |

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 - ITALY - Tel. +39 0584 2424

MULTIQUARTZ

Viero
www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Scheda VID455158T
Rev. 02 del 06/09/2018

Consigli pratici

Non applicare il prodotto su superfici interessate da luce solare diretta o in presenza di forti correnti d'aria. Il supporto deve essere stagionato, pulito ed esente da parti in fase di distacco e/o da umidità di risalita. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-5 settimane affinché avvenga la completa carbonatazione.

Condizioni dell'ambiente -> temperatura: min. +5°C/max. +35°C, umidità relativa: < 75%.

Condizioni del supporto -> temperatura: min. +5°C / max. +35°C, umidità: < 10 di U.R.

Agitare il prodotto prima di utilizzarlo oppure, se molto denso, aiutarsi con un frattone o con un trapano miscelatore per riottenere la lavorabilità.

In caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni (per esempio in prossimità dei pluviali) o dei giunti tecnici. Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita. Dopo l'applicazione in esterno, almeno nelle prime 48 ore, le superfici devono essere protette dalla pioggia battente, gelo (temp. >5°C), nebbia, rugiada o polvere.

Prima dell'applicazione, si consiglia di verificare il colore dopo completa essiccazione del prodotto.

Non interrompere a metà parete l'applicazione.

Il prodotto una volta diluito non può essere conservato per più di 48 ore.

Sciacquare con acqua gli attrezzi utilizzati immediatamente dopo l'uso.

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e dal sole.

Precauzioni di sicurezza

Le informazioni di sicurezza per l'utente sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 - ITALY - Tel. +39 0584 2424

MULTIQUARTZ

Viero

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Scheda VID455158T
Rev. 02 del 06/09/2018

| INFORMAZIONI TECNICHE / NORMATIVE | RIFERIMENTO NORMATIVO | INFO A 20°C E 60% UMIDITA' |
|---|--------------------------|--|
| Aspetto in latta Aspetto della finitura | | Liquido denso Opaco |
| Densità g/ml | UNI 8910 | 1,45 ÷ 1,60 |
| Viscosità Brookfield cPs | ASTM D 2196 | 15000 ÷ 20000 |
| Resa indicativa (lt/m ²) | ISO 7254 | 0,1 – 0,15 |
| Punto infiammabilità °C | UNI 8909 | Non infiammabile |
| Vita di stoccaggio (in luogo fresco e sciuotto) | UNI 10154. | Almeno 24 mesi |
| Secco al tatto Ore (h) | | Max 1 |
| Secco in profondità Ore (h) | | Max 24 |
| Sovrapplicabilità Ore (h) | | 4 ÷ 8 |
| Luoghi applicazione | | Interni / Esterni |
| Base + colori realizzabili | | Neutral, medium white, white + Mazzetta colori Archideco Bright |
| Legante | | Acrilistirenico |
| Pulizia attrezzi | | Acqua |
| Diluizione applicazione rullo e pennello % in volume | | 10÷20 % |

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Numero Verde: 800.219.420 (Italia)
International assistance: +39.0583.2424 (from other countries)

Lun – Ven [8:00/13:00 – 14:00/17:30]



cromology
Italia

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424