
RUSTEN FINISH



www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Scheda VID455159T
Rev. 01 del 22/05/2018

Nome	RUSTEN FINISH
Descrizione	Finitura a base di miche per effetti ossidati.
Caratteristiche principali	RUSTEN FINISH è uno smalto metallizzato ottenuta dalla particolare combinazione di particelle ferromicacee. RUSTEN FINISH è perfetto per la riproduzione di effetti metalli ossidati.
Classificazione COV (Composti organici volatili) Direttiva 2004/42/CE	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni Valore limite UE per RUSTEN FINISH (Cat. A/i): 140 g/L (2010). RUSTEN FINISH contiene al massimo 140 g/L di COV .
Made in	MADE IN ITALY
Attrezzi principali	Rullo a pelo corto, frattone in acciaio
Effetti realizzabili Metodo applicativo	VEDERE IL MANUALE APPLICATIVO
Consigli pratici	<p>Non applicare il prodotto su superfici interessate da luce solare diretta o in presenza di forti correnti d'aria Il supporto deve essere stagionato, pulito ed esente da parti in fase di distacco e/o da umidità di risalita. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-5 settimane affinché avvenga la completa carbonatazione</p> <p>Condizioni dell'ambiente -> temperatura: min. +5°C/max. +35°C, umidità relativa: < 75%. Condizioni del supporto -> temperatura: min. +5°C / max. +35°C, umidità: < 10 di U.R.</p> <p>Agitare il prodotto prima di utilizzarlo oppure, se molto denso, aiutarsi con un frattone o con un trapano miscelatore per riottenere la lavorabilità.</p> <p>In caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni (per esempio in prossimità dei pluviali) o dei giunti tecnici. Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita. Dopo l'applicazione in esterno, almeno nelle prime 48 ore, le superfici devono essere protette dalla pioggia battente, gelo (temp. >5°C), nebbia, rugiada o polvere.</p> <p>Prima dell' applicazione, si consiglia di verificare il colore dopo completa essiccazione del prodotto. Non Interrompere a metà parete l'applicazione.</p> <p>Il prodotto una volta diluito non può essere conservato per più di 48 ore Sciogliere con acqua gli attrezzi utilizzati immediatamente dopo l'uso Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e dal sole.</p>
Precauzioni di sicurezza	Le informazioni di sicurezza per l' utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 - ITALY - Tel. +39 0584 2424

RUSTEN FINISH

Viero

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Scheda VID455159T
Rev. 01 del 22/05/2018

INFORMAZIONI TECNICHE / NORMATIVE	RIFERIMENTO NORMATIVO	INFO A 20°C E 60% UMIDITA'
Aspetto in latta Aspetto della finitura		Liquido Micaceo
Densità g/ml	UNI 8910	1,20 ÷ 1,29
Viscosità Brookfield cPs	ASTM D 2196	8000 ÷ 12000
Resa indicativa (lt/m ²)	ISO 7254	0,25 – 0,35
Punto infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e sciuotto)	UNI 10154.	Almeno 24 mesi
Secco al tatto Ore (h)		2
Secco in profondità Ore (h)		24
Sovrapplicabilità Ore (h)		12 ÷ 18
Luoghi applicazione		Interni
Base + colori realizzabili		Grey + Collezione colori Rusten
Legante		Alchidico acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluizione % in volume		Pronto all'uso, Max 5%

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Numero Verde: 800.219.420 (Italia)
International assistance: +39.0583.2424 (from other countries)

Lun – Ven [8:00/13:00 – 14:00/17:30]



cromology
Italia

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424