

---

# RASA LIME

---

Scheda VID455174T  
Rev. 01 del 22/05/2018

<b>Nome</b>	<b>RASA LIME</b>
<b>Descrizione</b>	Rasante in polvere a base di calce.
<b>CLASSIFICAZIONE (UNI EN 998-1)</b>	Specifiche per malte per opere murarie; parte1: malte per intonaci interni ed esterni; malta per scopi generali GP; per sistemi di attestazione di conformità 4.
<b>Classificazione (UNI EN 1062-1)</b>	G0 E5 S3 V1 W2 A0 C0
<b>Made in</b>	MADE IN ITALY
<b>Attrezzi principali</b>	Frattazzo d' acciaio, frattazzo di spugna
<b>Effetti realizzabili Metodo applicativo</b>	<p>Intonaci (minerali) nuovi e stagionati: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporizia o disarmanti e le parti non perfettamente aderenti. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare, nel caso di supporti molto assorbenti, una mano di fissativo uniformante e consolidante PRIMER ALTA PROTEZIONE.</p> <p>Intonaci (minerali) già rivestiti o parzialmente degradati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pitture: asportare ogni traccia di sporco, le parti non perfettamente aderenti e le eventuali efflorescenze;</li><li>– vecchi rivestimenti: sverniciare con sverniciatore e lavare la superficie con idropulitrice a vapore. In presenza di muffe effettuare un trattamento con soluzione antimuffa.</li></ul> <p>Eseguire eventuali stuccature di spessori fino a 5 mm con RASA LIME previo consolidamento della parte con fissativo uniformante e consolidante PRYMER ALTA PENETRAZIONE e lasciare stagionare per almeno 5÷6 giorni. Spessori superiori vanno trattati con materiali compatibili con l'intonaco esistente e lasciati stagionare.</p> <p>Applicare RASA LIME con frattone inox sulla superficie da pareggiare e lisciare con lo stesso attrezzo; prima che inizi ad indurire rifinire con frattazzo di spugna per una finitura a civile.</p>

<b>Consigli pratici</b>	<p>Non applicare il prodotto su superfici interessate da luce solare diretta o in presenza di forti correnti d'aria. Il supporto deve essere stagionato, pulito ed esente da parti in fase di distacco e/o da umidità di risalita. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-5 settimane affinché avvenga la completa carbonatazione.</p> <p>In caso di applicazione in esterno, il supporto deve essere minerale a base di calce, opportunamente inumidito per favorire l'adesione. In caso di supporto non a base di calce, prevedere adeguata rasatura con RASALIME.</p> <p>Condizioni dell'ambiente -&gt; temperatura: min. +5°C/max. +35°C, umidità relativa: &lt; 75%. Condizioni del supporto -&gt; temperatura: min. +5°C / max. +35°C, umidità: &lt; 10 di U.R.</p> <p>Impastare ADESAN LIME con 25% d'acqua fino ad ottenere una pasta omogenea evitando con cura le formazioni di grumi. Attendere 15 minuti prima dell' applicazione. La miscela così ottenuta è utilizzabile per circa 2 ore.</p> <p>Dopo l'applicazione in esterno, almeno nelle prime 48 ore, le superfici devono essere protette dalla pioggia battente, gelo (temp. &gt;5°C), nebbia, rugiada o polvere.</p> <p>Sciogliere con acqua gli attrezzi utilizzati immediatamente dopo l'uso.</p> <p>Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e dal sole.</p>
-------------------------	---

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

**Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A.** - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 - ITALY - Tel. +39 0584 2424

---

# RASA LIME

---



[www.vieropaints.com](http://www.vieropaints.com)

[info@vieropaints.it](mailto:info@vieropaints.it)

Scheda VID455174T

Rev. 01 del 22/05/2018

## **Precauzioni di sicurezza**

Le informazioni di sicurezza per l' utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Il prodotto è alcalino (contiene calce). Evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente con acqua. Se l'irritazione persiste consultare un medico.

**FOR PROFESSIONAL USE ONLY**

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

**Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A.** - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424

# RASA LIME

# Viero

www.vieropaints.com  
info@vieropaints.it

Scheda VID455174T  
Rev. 01 del 22/05/2018

INFORMAZIONI TECNICHE / NORMATIVE	RIFERIMENTO NORMATIVO	INFO A 20°C E 60% UMIDITA'
Aspetto in latta Aspetto della finitura		Polvere Opaco
Massa volumica della malta fresca Kg/m <sup>3</sup>	UNI EN 1015-6	1500 ÷ 1600
Acqua di impasto % in peso	UNI 8305	26 ÷ 29
Consumo indicative (Kg/m <sup>2</sup> )	ISO 7254	1,5 – 2,0
Punto infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154.	8 mesi
Sovrapplicabilità Ore (h)		48
Luoghi applicazione		Interni / Esterni
Basi + Colori realizzabili		Bianco
Legante		Idraulico
Pulizia attrezzi		Acqua

## FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Numero Verde: 800.219.420 (Italia)  
International assistance: +39.0583.2424 (from other countries)

Lun – Ven [ 8:00/13:00 – 14:00/17:30]



**cromology**  
Italia

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =  
= OHSAS 18001 =

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424